

Technisches Datenblatt

Qualitätsprüf-Zertifikat nach DGM

Artikel: Classic Dickleder

Merkmal/Prüfmethode/Anforderung	Sollwert	Istwert
Reibechtheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 11640	
500 Touren trocken	> 4	
250 Touren nass	> 3-4	
80 Touren Schweiß pH 9	> 3-4	
Lichtechtheit (WBS-Stufe)	DIN EN ISO 105-B02	> 5
Weiterreissfestigkeit (N)	DIN EN ISO 3377-1	> 20 N
Haftung der Zurichtung nach 50.000 Knickungen (N/cm)	DIN EN ISO 11644	> 2,0 N/cm
Dauerfaltverhalten (nach 50.000 Knickungen)	DIN EN ISO 5402	Keine Risse
Brennrates mm/min	DIN75200	< 100
Brandschutznorm	DIN EN 1021 Teil 1 + 2	i.O.

Datum: 01.01.2017

Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 und ausgewählte Brandschutznormen

Wir weisen darauf hin, dass diese Prüfbescheinigung den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbindet und keine Ansprüche Dritter begründet, an die sie weitergerichtet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinn ist mit obiger Information nicht verbunden.

