



LEDER FIEDLER
LEDER AUS LEIDENSCHAFT

Technisches Datenblatt

Qualitätsprüf-Zertifikat nach Güterrichtlinie VDL 01/90

Artikel: Objekt

Merkmal/Prüfmethode/Anforderung		Sollwert	Istwert
Reibechtheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 11640		
500 Touren trocken		> 4	> 5
250 Touren nass		> 4	> 4
80 Touren Schweiß pH 9		> 4	> 4
Lichtehtheit Blaumaßstab	DIN EN ISO 105-B02	> 3	> 5 - 6
Weiterreissfestigkeit (N/mm)	EN ISO 3377-1	> 20	> 20
Vergilbung weiße Leder (Stufe)	72 h bei 50°C	Keine Vergilbung	
Haftung der Zurichtung (N/cm)	ISO 11644	> 1,5	> 2 N/10mm
Dauerfaltverhalten (nach 20.000 Knickungen)	EN ISO 5402	Keine Risse	i.O.
Brandtest nach DIN EN 1021 Teil 1+2		B = 0	B = 0
Objekt ist Säure- Laugen- Urin- und Sagrotanbeständig			

Datum: 08.11.2004

Prüfung nach Güterrichtlinie VDL 01/90

Wir weisen darauf hin, daß diese Prüfbescheinigung den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbindet und keine Ansprüche Dritter begründet, an die sie weitergerichtet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinn ist mit obiger Information nicht verbunden.





LEDER FIEDLER
LEDER AUS LEIDENSCHAFT



BRÜKELNER STRASSE 8
37619 BODENWERDER

TEL.: + 49 55 33 / 93 48 10
WWW.LEDER-FIEDLER.DE

DENNIS FIEDLER
DENNIS.FIEDLER@LEDER-FIEDLER.DE