

## Technisches Datenblatt

### Qualitätsprüf-Zertifikat nach Güterrichtlinie VDL 01/90

#### Artikel: Rustik

<b>Merkmal/Prüfmethode/Anforderung</b>		<b>Sollwert</b>	<b>Istwert</b>
Reibechtheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 1		
500 Touren trocken		> 4	5
80 Touren naß		3 - 4	4
50 Touren Schweiß pH 9		3 - 4	3 - 4
Lichtehtheit (WBS-Stufe)	DIN EN ISO 1	> 4	> 4
Weiterreissfestigkeit (N/mm)	DIN 53329	> 20	106
Vergilbung weiße Leder (Stufe)	72 h bei 50°C	Keine Vergilbung	
Brandtest nach EN 1021		1 - 2	i.O.

Datum: 15.10.2009

Prüfung nach Güterrichtlinie VDL 01/90

Wir weisen darauf hin, daß diese Prüfbescheinigung den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbindet und keine Ansprüche Dritter begründet, an die sie weitergerichtet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinn ist mit obiger Information nicht verbunden.

