

Technisches Datenblatt

Qualitätsprüf-Zertifikat nach Güterrichtlinie VDL 01/90

Artikel: Classic Nappa

Test method		Nominal value	Real value
Colour Fastness to rubbing (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 11640		
500 Tours dry		> 4	5
80 Tours wet		> 4	4 - 5
50 Tours sweat pH 9		> 4	4
Colour fastness to light (WBS-Stufe)	DIN EN ISO 105-B02	> 3	> 3
Tear strength (N/mm)	EN ISO 3377-1	> 20	22
Yellowing white leathers	72 h bei 50°C	No yellowing	
Finish Adhesion (N/cm)	ISO 11644	> 1,5	6,3
Flexing endurance (20.000 bucklings)	EN ISO 5402	No cracks	i.O.
Burning rate	DIN 75200	B = 0	B = 0

Date: 11/08/2004

Prüfung nach Güterrichtlinie VDL 01/90

We points out hat this specification sheet does not substitute the customers quality control and obligation to inspect goods delivered. This values shown are not a warrenty in legal sense.

